

# Akrilno brtvilo LORENCIC PREMIUM-WHITE



Jednokomponentno plasti-elastično brtvilo visoke otpornosti na UV zrake i može se prebojati. Brtvi na gotovo svim materijalima, koristi se za brtvljenje fuga i pukotina u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Za popravke manjih površinskih nedostataka prije bojanja, za brtvljenje poroznih površina, brtvljenje drvenih ili metalnih prozorskih okvira, popunjavanje fuga u betonu, opeki, gipsu i ostalim otvorima. Ne preporuča se korištenje kad postoji stalni doticaj s vodom. Podloga mora biti suha, čista od prašine i ulja. Prije uporabe napraviti testnu probu. Skladištenje 18 mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 5-7min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3mm/24h, temperatura pri uprabi +5°C do +40°C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR166LO	Akrilno brtvilo PREMIUM-WHITE 310ml 12kom/karton, 120karton/paleta	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)