

PU brtvilo LORENCIC LM



Visokokvalitetno brtvilo koje se stvrdnjava vlagom iz zraka s niskim modulom elastičnosti za brtvljenje betonskih građevnih elemenata, staklenih konstrukcija i za spajanje elemenata od porculana, čelika, plemenitog čelika, plastike (poliester i mnoge vrste PVC-a), lakiranog drveta, betona i opeka. Otporno na vodu, sredstva za čišćenje, ulja, ugljikohidrate, kiseline i razrijeđene alkalije. Izolira i brtvi u unutarnjim i vanjskim uvjetima. Stvrdnuto brtvilo otporno je na UV zrake, vlagu i vremenske uvjete. Podloge moraju biti čiste od prašine, slobodnih čestica i ulja. Širina fuge treba iznositi između 6 do 40mm, a dubina treba biti jednaka širini fuge. Kod širine fuge >

10mm dubina fuge trebala bi iznositi polovicu širine. Zajamčeno vrijeme skladištenja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenom originalnom pakiranju na suhom mjestu pri temperaturi od +5°C do +30°C. Tehnički podaci: boja siva, vrijeme stvaranja kore cca. 75min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5mm/24h, temperatura primjene od +5 °C do +40 °C. Otporno na temperature nakon stvrdnjavanja od -40°C do +80°C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR194LO	PU brtvilo LM sivo 600ml 20kom/karton, 36karton/paleta	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at