

Polipropilenska vlakna Eurofiber



Eurofiber su specijalna vlakna za građevinu od polipropilena te se odlikuju velikom otpornošću na kiseline, lužine i soli te odličnim svojstvom umješavanja. Polipropilenska vlakna Eurofiber smanjuju stvaranje ranih pukotina na minimum, a povećavaju čvrstoću i poboljšavaju ugradljivost cementnih materijala, te sprečavaju stvaranje pukotina i poboljšavaju čvrstoću i žilavost. PP vlakna su inertna i stabilna, otporna na koroziju i antistatična, nisu magnetična i otporna na sve otopine. U pravilu su naši odobreni proizvodi "Eurofiber REF 512 i 520" znatno finije osmišljeni nego proizvodi konkurencije.

U usporedbi s debljim vlaknima ovdje postoji znatno veća prednost. Fina/tanka vlakna imaju mnoštvo pojedinačnih vlakana. Taj veći broj vlakana ima direktni i pozitivni utjecaj na učinak. Tehnički podaci: promjer vlakna: 19,8 μ m, dužina vlakna: 12 mm, vlakna/kg: cca. 300 milijuna, dužina vlakna/kg: cca. 3600 km, vlažnost: cca. 0,4 %, čvrstoća: 3,1 cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z370010	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 900g/vr 20vr/kart 18kart/pal	SAC
Z370020	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 18mm, 900g/vr, 16vr/kart 18kart/pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at