

Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX



Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX odlikuju se izvrsnom sposobnošću miješanja. Radi se o posebnim specijalnim vlaknima za građevinski sektor izrađeni od polipropilena s velikom otpornošću na kiseline, lužine i soli. Eurofiber smanjuje stvaranje ranih pukotina na minimum. Uz to, vlakna optimiziraju čvrstoću kao i savijanje. Požarna ispitivanja pokazala su da se otpornost betona s dodavanjem vlakana znatno povećava. PP vlakna su inertna i stabilna, otporna na koroziju i antistatična, nemagnetska i otporna na otapala.

Tehnički podaci: - promjer vlakana: 31,7 my, - vlakna/kg: 115

Mio. (12 mm) tj. 70 Mio. (18 mm), - duljina vlakana/kg: 1400 km, - vlažnost: ca. 1,5 %, - čvrstoća: 1,5 cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZA3909573	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 12mm, 900g/vr, 14vr/kart, 28kart/pal	SAC
Z370015	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 18mm, 150g/vr, 50vr/kart, 30kart/pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at