

Klebspachtel LORENCIC light



Bijelo, mineralno praškasto ljepilo za ljepljenje i izravnjavanje za fasadne toplinske sustave, specijalno za strojnu uporabu. Velika izdašnost zahvaljujući laganim punilima. Prikladno za debljine 3mm, 5mm i 8mm. Potrošnja: cca. 3,5-4,5kg/m² ljepljenje, debljina sloja 3mm: cca. 3,0-4,0kg/m² izravnavanje, debljina sloja 5mm: cca. 5,5-6,5kg/m² izravnavanje, debljina sloja 8mm: cca. 8,0kg/m² izravnavanje. Izdašnost: cca. 8,3m²/vreća izravnavanje pri debljini od 3mm, cca. 5,0m²/vreća izravnavanje pri debljini od 5mm, cca. 3,0m²/vreća izravnavanje pri debljini od 8mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z26155LO	Klebspachtel light 25kg/vreća 54vreća/paleta	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at